

## **RICOSTRUZIONE PASSO PER PASSO CON TIP METODO MONOFASICO**

Seguire i passi da 1 a 12 della sezione relativa alla RICOSTRUZIONE PASSO PER PASSO CON TIP METODO TRIFASICO.

Dopo aver steso il PRIMER applicare il GEL MOONLIGHT 3IN1 nella modalità descritta per il GEL DI COSTRUZIONE trifasico(punto 14).

Polimerizzare 2 minuti e sgrassare lo strato essudativo col CLEANER.

Passare alla fase di limatura e definizione come descritto nel punto 16 e all'eventuale applicazione del GEL FRECH BIANCO o COLORATO(punto 17).

A questo punto si può sigillare la costruzione con il GEL MOONLIGHT 3IN1 oppure, in alternativa, con un GEL SIGILLANTE. Dopo la polimerizzazione finale (4minuti) sgrassare col CLEANER o con l' HIGH GLOSS CLEANER per un effetto più lucido.

NB: è possibile usare anche un sigillante liquido ( UV TOP COAT oppure UV FINISH FLUID)

Se si effettua la ricostruzione senza tip saltare le fasi da 4 a 11.

**Special bonder:** per migliorare l'adesione o in caso di unghie particolarmente grasse o problematiche è possibile usare lo SPECIAL BONDER

Si applica in uno strato sottile su tutta la superficie dell'unghia dopo aver steso il PRIMER e si polimerizza 2minuti.

Non va sgrassato.